

REMARQUES

TOUTES LES ESSENCES

FINITION K.D., V.G., et/ou M.G.

TOUTES LES ESSENCES

(EXCEPTÉ LE CÈDRE DE L'OUEST)

Épaisseur: 2" et moins

Largeur: 2" et plus

101. Le bois de finition est habituellement expédié après avoir été séché et plané sur 4 faces. Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 8" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques pour les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de la pièce.

Les pièces de 5" de largeur et moins, sont classifiées sur la meilleure face et les deux côtés; les pièces de 6" et plus larges, sont classifiées sur la meilleure face et un côté.

Il y a deux qualités de finition: "**C et MEILLEUR**" et "**D.**" Lorsque commandé V.G., la face devra avoir l'apparence V.G.

101c. "C et MEILLEUR"- FINITION

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit, qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité, et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites, éparpillées.
- Tirant à cœur - léger - pièces occasionnelles.
- Coloration de cœur - ferme.
- Omissions - occasionnelles, très légères, sur les rives et le revers.
- Fente - courte, dans 5% des pièces.
- Coloration d'aubier - moyenne.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Courbure - légère, sur des pièces occasionnelles.
- Nœuds - 2 petits, sains, solides **ou** 3 plus petits ou Strie de résine - 1 petite **ou** Poches - 4 petites
- Coupe - 5% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 3' ou plus de chaque bout dans des pièces de 12' de longueur et plus, pourvu que ces pièces soient autrement de qualité supérieure.

TOUTES LES ESSENCES

101d. "D" - FINITION

Les caractéristiques sur la face de revers peuvent être 25% plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - moyennes, éparpillées.
- Tirant à cœur - moyen.
- Trous minuscules - limités.
- Strie de résine - moyenne.
- Poches - 4 moyennes.
- Omissions - moyennes - 2 par 12" touche et manque sur le revers, approximativement $\frac{1}{8}$ " de moins en largeur, si un coté est plané.
- Fentes - courtes.
- Coloration - aucune restriction.
- Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
- Flache - $\frac{1}{8}$ de la largeur, $\frac{1}{4}$ de la longueur ou l'équivalent, $\frac{1}{4}$ de l'épaisseur: 50% de plus sur le revers
- Courbure - moyenne.
- Piqué Blanc - ferme, $\frac{1}{8}$ de la largeur ou l'équivalent.
- Nœuds - 4 de 1" fixes ou 8 plus petits équivalents.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus.

TOUTES LES ESSENCES

PLAFONNEMENT et PAREMENT

K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.

TOUTES LES ESSENCES

(EXCEPTÉ LE CÈDRE DE L'OUEST)

Épaisseur: 1" et moins

Largeur: 3", 4", 6", 8" et plus

2

102. Le plafonnement et le parement sont habituellement expédiés après avoir été séchés, planés sur deux côtés, embrevés ou bouvetés à déclin et ordinairement travaillés à un modèle.

Le revers peut être partiellement plané, évidé ou éraflé. Pour des pièces occasionnelles de "C et Meilleur," la languette et le recouvrement peuvent être de $\frac{1}{16}$ " étroit et le plafonnement averti une languette de $\frac{1}{8}$ " ou plus en largeur est admis.

Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 6" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques pour les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de la pièce.

Lorsque commandé V.G., la face devra avoir l'apparence V.G.

Il y a trois qualités de plafonnement et de parement:

"C et MEILLEUR," "D" et "E."

102c. "C et MEILLEUR" - PLAFONNEMENT et PAREMENT

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

Gerces - 3 petites.

Coloration de cœur - ferme.

Coloration d'aubier - moyenne.

Omissions - occasionnelles, très légères.

Grain arraché ou soulevé - léger.

Courbure - légère, pièces occasionnelles.

Nœuds - 3 petits, sains et solides ou 4 équivalents plus petits **ou** Stries de résine - 2 petites **ou** Poches - 5 petites.

TOUTES LES ESSENCES

Coupe - 5% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 4' ou plus de chaque bout des pièces de 12' et plus de longueur, pourvu que ces pièces soient autrement de qualité supérieure.

102d. "D" - PLAFONNEMENT et PAREMENT

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

Gerces - aucune restriction.
Trous - 1 de 1" ou équivalent plus petit dans des pièces de 8' à 14' de longueur et 2 de 1" ou équivalent plus petit dans des pièces de 16' et plus longues.
Trous minuscules - limités.
Stries de résine - grandes.
Poches - 5 moyennes.
Omissions - touche et manque sur la face ou sur la rive bouvetée.
Fentes - moyennes.
Coloration - aucune restriction.
Languette ou recouvrement - étroit, doit être au moins $\frac{1}{16}$ " en largeur.
Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
Courbure - moyenne.
Piqué Blanc - ferme, 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
Nœuds - 4 fixes, approximativement 1" ou 8 plus petits équivalents.
Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 4' ou plus de chaque bout dans les pièces de 12' et plus longues.

102e. "E" - PLAFONNEMENT et PAREMENT

Classifié sous les dispositions de "E" Planchéiage, au Para. 104e.

TOUTES LES ESSENCES

ENCADREMENT et BASE

K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.

Épaisseur: 1"

Largeur: 2" et plus large

103. Les bois d'encadrement et de base sont habituellement expédiés après avoir été séchés et façonnés à un modèle. Le revers peut être évidé ou éraflé. Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 4" de largeur et 12' de longueur. Le nombre des caractéristiques pour les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de la pièce.

2

En utilisant ces règles, la face et les deux rives sont considérées comme Encadrement, et la meilleure face et la rive visible considérées comme Base. Lorsque commandé V.G. la face devra avoir l'apparence V.G.

Il y a trois qualités d'encadrement et de base: "**C et MEILLEUR**," "**D**" et "**E**."

103c. "C et MEILLEUR" - ENCADREMENT et BASE

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - petites.
- Coloration de cœur - ferme.
- Omissions - occasionnelles, très légères sur les rives et le revers.
- Fentes - courtes, 5% des pièces.
- Coloration d'aubier - moyenne.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Courbure - légère, pièces occasionnelles.
- Nœuds - 1 petit, sain et solide; ou 2 équivalents plus petits ou Strie de résine - 1 petite: **ou** poches - 2 petites.
- Coupe - 5% des pièces dans une expédition, peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus, en autant que ces pièces soient autrement de qualité supérieure.

TOUTES LES ESSENCES

103d. "D"- ENCADREMENT et BASE

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - moyennes, occasionnelles 12".
- Trous minuscules - limités.
- Strie de résine - moyenne.
- Poches - 2 moyennes.
- Omissions - touche et manque sur chacune des faces, approximativement $\frac{1}{8}$ " en moins sur la rive.
- Fentes - courtes.
- Coloration - aucune restriction.
- Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
- Flache - $\frac{1}{8}$ de la largeur, $\frac{1}{4}$ de la longueur ou l'équivalent, $\frac{1}{4}$ de l'épaisseur; 50% de plus sur la face de revers.
- Courbure - moyenne.
- Piqué blanc - ferme, $\frac{1}{4}$ de la largeur ou l'équivalent.
- Nœuds - 2 fixes approximativement 1", ou 4 équivalents plus petits.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12 de longueur et plus.

103e. "E"- ENCADREMENT et BASE

Classifié sous les dispositions de "E"- Planchéiage, au Para. 104e.

TOUTES LES ESSENCES

PLANCHÉIAGE K.D., V.G., F.G. et/ou M.G.

Épaisseur: 2" et moins

Largeur: 3", 4" et 6"

104. Le planchéage est habituellement expédié après avoir été séché et plané sur deux côtés, avec languette et bouvetage. Le revers peut être partiellement plané, évidé ou éraflé. Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 4" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques pour les pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de la pièce. Lorsque commandé V.G., la face doit présenter une apparence V.G. avec une moyenne d'au moins quatre anneaux par pouce aux deux bouts.

2

Il y a trois qualités de planchéage: "**C et MEILLEUR**," "**D**" et "**E**."

104c. "C et MEILLEUR"- PLANCHÉIAGE

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

Coloration de cœur - ferme.

Coloration d'aubier - moyenne.

Gerces - 2 petites.

Omissions - très légères, pièces occasionnelles.

Languette - $\frac{1}{16}$ " étroite.

Grain arraché
ou soulevé - léger.

Courbure - légère pièces occasionnelles.

Nœuds - 2 petits, sains et solides ou 3 équivalents plus petits, **ou** Strie de résine - 1 petite, **ou** Poches - 3 petites.

Coupe - 5% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 4' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus en autant que ces pièces soient autrement de qualité supérieure.

TOUTES LES ESSENCES

104d. "D" - PLANCHÉIAGES

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Trous - 1 de 1" ou l'équivalent plus petit dans le 8' à 14' et 2 de 1" ou l'équivalent plus petit dans le 16' de longueur et plus.
- Trous minuscules - limités.
- Stries de résine - grandes.
- Poches - 4 moyennes.
- Omissions - touche et manque sur une face ou une rive bouvetée.
- Fentes - moyennes.
- Coloration - aucune restriction.
- Languette - étroite, doit avoir au moins $\frac{1}{16}$ " de largeur.
- Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
- Courbure - moyenne.
- Piqué blanc - ferme, 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
- Nœuds - 4 fixes, approximativement 1" ou 8 équivalent plus petits.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur située à 4' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus.

104e. "E" - PLANCHÉIAGE M.G.

Toutes les caractéristiques qui n'empêchent pas l'usage de la pièces à pleine longueur sont permises. Pour les pièces de 6' et plus, les caractéristiques qui empêchent l'usage de la pièce à pleine longueur sont permises, si elles sont situées à au moins 2' de chaque bout, et pourvu que 75% de ces pièces puissent être utilisées après avoir été coupées en 2 ou 3 morceaux. Les pièces de 6' et moins de longueur doivent être utilisables à leur pleine longueur.

TOUTES LES ESSENCES

MARCHES K.D. V.G., F.G. et/ou M.G.

105. Le bois de marche est habituellement expédié après avoir été séché et plané sur deux côtés et une rive, arrondie sur la rive opposée. Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 12" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques des pièces plus grandes ou plus petites peut varier en proportion de la dimension de la pièce. Les caractéristiques apparaissant sur une surface d'environ 1", sur le côté de la face de la contremarche ne sont pas considérées.

2

Il y a 2 qualités de marche: "C et MEILLEUR" et "D."

105c. "C et MEILLEUR" MARCHÉ

Lorsque commandé V.G., l'angle du grain ne devra pas excéder 45° de la verticale, pour 1/2 de la face de la rive d'usage.

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - petites, aucune à travers.
- Coloration de cœur - ferme.
- Omissions - occasionnelles, très légères sur la face et le revers, touche et manque sur le côté de la contremarche.
- Coloration d'aubier - moyenne.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Courbure - légère.
- Nœuds - 4 petits, sains et solides ou 6 équivalents plus petits ou 2, 1", ou stries de résine - 2 petites ou poches - 9 petites.
- Coupe - 5% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus, en autant que ces pièces soient autrement de qualité supérieure.

TOUTES LES ESSENCES

105d. "D" MARCHÉ

Lorsque commandé V.G., l'angle du grain ne devra pas excéder 60° de la verticale pour 1/2 de la face de la rive d'usage.

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Trous minuscules - limités.
- Stries de résine - moyennes.
- Poches - 6 moyennes.
- Omissions - touche et manque; touche ou manque sur le côté de la contremarche.
- Fentes - courtes.
- Coloration - aucune restriction.
- Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
- Piqué blanc - 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
- Nœuds - 6 de 3/4" ou 4 de 1" ou 2 de 1 1/2" ou l'équivalent en nœuds fixes plus petits.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus.

LAMBRISSEGE CLAIR TOUTES LES ESSENCES (EXCEPTÉ LE CÈDRE DE L'OUEST)

106. Toutes les essences peuvent être employées pour le lambrissage et sont classifiées d'après les paragraphes de finition, excepté qu'elles sont classifiées selon la qualité d'une face.

MONTANT DE FENÊTRE MONTANT DE PORTE

107. Ces modèles sont classifiés d'après les règles de finition, excepté qu'elles sont classifiées selon la qualité d'une face.

TOUTES LES ESSENCES

**BOIS CLAIR INDUSTRIEL
TOUTES LES ESSENCES
(EXCEPTÉ LE CÉDRE DE L'OUEST)**

V.G., F.G., et/ou M.G. Brut ou Raboté

**K.D., A.D., ou à l'état vert
Épaisseur: 2" et moins
Largeur: 3" et plus large**

2

108. Les bois clairs industriels, si commandés rabotés, sont finis aux dimensions inscrites à la Table 820c, à moins de spécifications contraires. Lorsqu'ils sont commandés bruts à l'état vert, la tolérance approximative au sciage par rapport à la dimension nominale, est limitée comme au Para. 747. Pour les épaisseurs et les largeurs à l'état sec, voir le paragraphe 32.

Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 8" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques des pièces plus larges ou plus étroites peut varier en proportion de la dimension de la pièce. Les pièces de 5" de largeur et moins sont classifiées sur la meilleure face et les deux côtés; les pièces de 6" et plus en largeur, sur la meilleure face et un côté. Il y a 3 qualités de bois clairs industriels: "**B et MEILLEUR,**" "**C**" et "**D.**"

108b. "B et MEILLEUR" INDUSTRIEL

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites - sans limite pour le nombre, si la surface est brute.
- Tirant à cœur - léger.
- Strie de résine - 1 petite ou
- Poches - 3 très petites ou 3 trous minuscules.
- Accroissement - en moyenne 6 anneaux par pouce.
- Bois d'aubier - clair, 1/3 de la largeur ou l'équivalent.
- Déviaton du fil - n'excède pas 1 dans 8.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Grain arraché ou soulevé - très léger.
- Courbure - très légère pour des pièces occasionnelles.

TOUTES LES ESSENCES

108c. "C" INDUSTRIEL

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites- sans limite pour le nombre si la surface est brute.
- Tirant à cœur - léger pour les pièces occasionnelles.
- Coloration de cœur - ferme.
- Coloration d'aubier - moyenne - 25% d'une pièce ou l'équivalent en coloration plus légère.
- Omissions - occasionnelles, très légères sur la face, légères sur les rives et le revers.
- Déviations du fil - 1 dans 6.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Courbure - légère pour des pièces occasionnelles.
- Nœuds - 2 petits, sains et solides ou 3 équivalents plus petits **ou** Strie de résine - 1 petite **ou**
Poches - 4 petites **ou** Trous minuscules - 8.

108d. "D" INDUSTRIEL

Les caractéristiques sur le revers peuvent être 25% plus grandes ou plus nombreuses. Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Tirant à cœur - moyen.
- Nœuds - 4 fixes, approximativement 1" ou 8 équivalents plus petits.
- Trous/Nœud bouchon - 1 petit ou l'équivalent en plus petit sur la face, 2 de 1/2" ou l'équivalent en plus petits trous sur le revers.
- Trous minuscules - limités.
- Stries de résine - moyennes.
- Poches - 4 moyennes.

TOUTES LES ESSENCES

- Omissions - touche et manque; approximativement $\frac{1}{8}$ ", en moins sur la rive. Touche ou manque sur le revers.
- Fentes - courtes
- Coloration - aucune restriction.
- Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
- Flache - $\frac{1}{8}$ de la largeur, $\frac{1}{4}$ de la longueur ou l'équivalent, $\frac{1}{4}$ de l'épaisseur, 50% de plus sur le revers.
- Déviaton du fil - 1 dans 4
- Courbure - légère.
- Piqué blanc - ferme, $\frac{1}{4}$ de la largeur ou l'équivalent.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à 3' ou plus, de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus.

2

REMARQUES

TOUTES LES ESSENCES

BOIS CLAIR INDUSTRIEL

Épaisseur: 2¹/₄" et plus

Largeur: 3" et plus

109. Les bois clairs industriels, si commandés rabotés, sont finis aux dimensions inscrites à la table 820c, à moins de spécifications contraires. Lorsqu'ils sont commandés bruts à l'état vert, la tolérance approximative au sciage est limitée comme au Para. 747. Pour les épaisseurs et les largeurs à l'état sec, voir Para. 32.

2

Les descriptions des qualités sont basées sur une pièce de 8" de largeur et 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques des pièces plus larges ou plus étroites peut varier en proportion de la dimension de la pièce.

La qualité est déterminée sur la meilleure face avec la moitié supérieure des rives considérée comme une partie de la face et la moitié inférieure des rives, comme une partie de la face opposée, le revers étant approximativement d'une qualité plus basse. Il y a 3 qualités de bois clairs industriels "**B et Meilleur**," "**C**" et "**D**."

109b. "**B et MEILLEUR**" INDUSTRIEL

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites - sans limite pour le nombre si la surface est brute.
- Poches - 3 de 4" dans les pièces de 2¹/₄" à 3" d'épaisseur, 6" dans les pièces de 4" et plus d'épaisseur ou 1 petite strie de résine.
- Accroissement - en moyenne 6 anneaux par pouce.
- Bois d'aubier - clair, 1/3 de la largeur ou l'équivalent.
- Omissions - légères sur le revers d'une pièce occasionnelle.
- Déviations du fil - n'excédant pas 1 dans 8.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Grain arrache ou soulevé - très léger.
- Courbure - très légère pour une pièce occasionnelle.

TOUTES LES ESSENCES

109c. "C" INDUSTRIEL

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites - sans limite pour le nombre, si la surface est brute.
- Coloration de cœur - ferme.
- Omissions - occasionnelles, très légères sur la face; légères sur les rives et le revers.
- Déviations du fil - 1 dans 6.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Bois d'aubier - moyen - 25% d'une pièce ou l'équivalent pour une plus grande surface en coloration légère.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Courbure - légère sur des pièces occasionnelles.
- Nœuds - 4 sains, solides de 1" ou 5 équivalents plus petits dans les pièces de 2^{1/4}" à 4" d'épaisseur, de 2" ou 5 équivalents plus petits dans les pièces de 12" d'épaisseur:
 - ou Strie de résine - 1 moyenne
 - ou Poches - 4 de 6"

109d. "D" INDUSTRIEL

Le revers doit être d'un type raisonnablement clair, admettant des caractéristiques 25% plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques décrites ou leurs équivalents en plus petit qui peuvent apparaître sur des pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Trous minuscules - limités.
- Stries de résine - moyennes.
- Poches - 4 moyennes, une poche occasionnelle peut être 25% plus grande.
- Omissions - touche et manque; approximativement 1/8" en moins sur la rive.
- Fentes - courtes.
- Coloration - aucune restriction.
- Grain arraché

TOUTES LES ESSENCES

- ou soulevé - aucune restriction.
- Flache - 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou l'équivalent, 1/4 de l'épaisseur; 50% de plus sur le revers.
- Courbure - moyenne.
- Piqué Blanc - 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
- Nœuds - 4 fixes de 1" ou 7 équivalents plus petits dans les pièces de 2¹/₄" à 4" d'épaisseur; de 2" ou 7 équivalents plus petits dans les pièces de 12" d'épaisseur.
- Coupe - 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" de largeur, située à 3' ou plus de chaque bout des pièces de 12' de longueur et plus.

2

REMARQUES
