

CÈDRE DE L'OUEST

CÈDRE DE L'OUEST FINITION, LAMBRISSAGE, PLAFONNAGE et PAREMENT À MI-BOIS, K.D. 2" et moins en épaisseur, 2" et plus en largeur.

200. Le bois de finition en Cèdre de l'Ouest est ordinairement expédié séché et raboté sur quatre faces. Les descriptions de qualité pour le bois de finition et le lambrissage sont basées sur une pièce de 8" de largeur par 12' de longueur. Les descriptions de qualité pour le plafonnage et le parement à mi-bois sont basées sur une pièce de 4" de largeur par 12' de longueur. Le nombre de caractéristiques dans les pièces plus petites peut varier proportionnellement à la dimension de la pièce.

Les pièces de finition de 5" et moins en largeur sont classées sur la meilleure face et les deux rives. Les pièces de 6" et plus en largeur sont classées sur la meilleure face et une rive.

Les pièces de lambrissage, le parement à mi-bois et le plafonnage destinés à un modèle peuvent être partiellement planés ou évidés ou grattés sur le revers.

Une texture de scie est disponible dans toutes les qualités du Cèdre de l'Ouest et, comme son nom l'indique, c'est une finition à l'état brut sur la face de la pièce pour lui donner un fini à texture. Le matériel fourni avec ce fini doit rencontrer en tout temps les exigences de qualités, de mesures et de modèles exigés, excepté qu'il est classifié sur la face texturée.

Il y a trois qualités de bois de finition, de lambrissage et de plafonnage du Cèdre de l'Ouest: "**CŒUR CLAIR**," "**A**" et "**B**."

Si seulement le F.G. ou V.G. est désiré, on doit le spécifier. Autrement le grain mélangé (M.G.) peut être expédié au choix de l'expéditeur.

Dans les pièces occasionnelles de "A et Meilleur," la languette ou le recouvrement dans le lambrissage et le parement peut être $\frac{1}{16}$ " plus étroit et le plafonnage avec une languette de $\frac{1}{8}$ " ou plus en largeur est permis.

200a. "CŒUR CLAIR" - FINITION LAMBRISSAGE, PLAFONNAGE et PAREMENT À MI-BOIS

C'est la plus haute qualité de finition, de lambrissage, de plafonnage et de parement à mi-bois produite. La face exposée doit être de bois de cœur dont un bon nombre de pièces sont absolument claires.

CÈDRE DE L'OUEST

Les caractéristiques admises et leurs restrictions sont:

- Tirant à cœur - très léger.
- Omissions - très légères sur le revers.
- Grain arraché
ou soulevé - très léger.
- Gauchissement - très léger.

200b. "A" - FINITION, LAMBRISSEGE, PLAFONNAGE et PAREMENT À MI-BOIS

Cette qualité est légèrement moins restrictive que le "CŒUR CLAIR." La qualité "A" convient parfaitement, là où les exigences de finition sont moins exactes.

Les caractéristiques admises et leurs restrictions sont:

- Gerces - petites.
- Tirant à cœur - léger.
- Omissions - légères occasionnelles sur les rives et le revers.
- Grain arraché
ou soulevé - léger.
- Bois d'aubier - aucune restriction
- Gauchissement - léger.
- Nœuds - 2 petits, sains, solides ou leur équivalent.

200c. "B" - FINITION, LAMBRISSEGE, PLAFONNAGE et PAREMENT À MI-BOIS

Quoique la qualité "B" admette des caractéristiques plus grandes et plus nombreuses que le "CŒUR CLAIR" et le "A," elle est grandement utile et souvent provient de longueurs courtes de belle apparence provenant de pièces plus longues. Beaucoup de pièces ont une belle apparence sur un côté, le revers ayant des caractéristiques plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Tirant à cœur - moyen.
- Trous minuscules - limités.
- Omissions - touche et manque sur l'une ou l'autre face et rive rainurée dans le bois de modèle; approximativement $\frac{1}{8}$ " en moins sur la rive.
- Fentes - courtes.
- Bois d'aubier - aucune restriction
- Languette ou recouvrement - étroit, doit avoir au moins $\frac{1}{16}$ " en largeur.

CÈDRE DE L'OUEST

Grain arraché ou soulevé	- aucune restriction.
Flache	- 1/8 de la largeur pour le 1/4 de la longueur et le 1/4 de l'épaisseur ou son équivalent dans une pièce occasionnelle.
Gauchissement	- moyen.
Nœuds	- 4 approximativement de 1" ou leur équivalent.
Coupes	- une coupe de 3" à au moins 3' de l'un ou l'autre bout des pièces de 12' et plus est permise dans 10% d'un chargement.

200d. BOIS COLLÉ DE FINITION, DE LAMBRISSEGE, DE PLAFONNAGE et DE PAREMENT À MI-BOIS

Le but du bois collé par les bouts ou les côtés ou une combinaison des deux dans la Finition, le Lambrisage, le Plafonnage et le Parement à mi-bois est d'avoir une utilisation équivalente d'une qualité du bois d'une seule pièce. Les caractéristiques de cette qualité sont les mêmes que le bois d'une seule pièce.

Les exigences additionnelles pour lesquelles le producteur est responsable sont:

- a) La colle extérieure doit être équivalente à une solution 50-50 de colle d'urée et de mélamine non volatile.
- b) Une colle avec une résistance adéquate pour une manutention et une adhérence ordinaire.
- c) L'apparence doit convenir pour un usage de finition de chaque qualité.

7

PAREMENT À DÉCLIN, K.D.

201. Le parement à déclin en Cèdre de l'Ouest est obtenu par la refente de bois séché et raboté en biseau pour produire deux pièces plus épaisses sur une rive que sur l'autre et est le plus souvent utilisé comme parement extérieur, donnant l'effet d'une ligne horizontale ombragée. Excepté pour le parement employé à l'état brut, le parement à déclin est classifié sur la face rabotée avec les caractéristiques et les restrictions énumérées dans les qualités concernant la largeur apparente.

Les descriptions de qualité sont basées sur une pièce de 6" de largeur par 12' de longueur.

CÈDRE DE L'OUEST

Une tolérance occasionnelle en épaisseur est permise, approximativement $\frac{1}{32}$ " en plus ou en moins dans n'importe quelle pièce. La rive épaisse admet des caractéristiques mineures qui n'affecteront pas l'apparence de la pièce en usage.

Une "texture de scie" est disponible dans toutes les qualités du parement à déclin en Cèdre de l'Ouest et comme son nom l'indique, c'est une finition à l'état brut sur la face de la pièce pour lui donner un tel fini. Le matériel utilisé pour cette finition doit en tout temps rencontrer les exigences de qualité, de mesures et de motifs telles que spécifiées, à l'exception que l'on doit classer à partir de la face texturée.

Il y a cinq qualités de parement à déclin de Cèdre de l'Ouest: "CŒUR CLAIR V.G." "A," "B," "RUSTIQUE" et "C."

Les articles spéciaux, comme les dimensions $\frac{1}{2}$ " x 4" et $\frac{1}{2}$ " x 5", $\frac{1}{2}$ " x 6" rives carrées et $\frac{3}{4}$ " x 6" à parement raboté sont ordinairement classifiées "CŒUR CLAIR V.G." et "A" combiné pour la première qualité.

Le recouvrement normal pour le parement à déclin régulier est de 1". Cette partie de la rive mince peut avoir des caractéristiques qui seront cachées lorsqu'en place et qui fourniront un appui convenable. Dans le parement raboté la profondeur du rabotage doit être conforme à l'épaisseur de la rive mince, la largeur de la rainure est de $\frac{1}{2}$ ".

Mesures de finition:

Mesures Nominales Mesure de Planche		Mesures Rabotées:		
Épaisseur	Largeur	Épaisse	Rive Mince	Rive Largeur
$\frac{1}{2}$ "	4"	$\frac{15}{32}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$3\frac{1}{2}$ "
$\frac{1}{2}$ "	5"	$\frac{15}{32}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$4\frac{1}{2}$ "
$\frac{1}{2}$ "	6"	$\frac{15}{32}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$5\frac{1}{2}$ "
$\frac{1}{2}$ "	8"	$\frac{15}{32}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$7\frac{1}{4}$ "
$\frac{5}{8}$ "	8"	$\frac{9}{16}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$7\frac{1}{4}$ "
$\frac{5}{8}$ "	10"	$\frac{9}{16}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$9\frac{1}{4}$ "
$\frac{3}{4}$ "	6"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$5\frac{1}{2}$ "
$\frac{3}{4}$ "	8"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$7\frac{1}{4}$ "
$\frac{3}{4}$ "	10"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$9\frac{1}{4}$ "
$\frac{3}{4}$ "	12"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{16}$ "	$11\frac{1}{4}$ "

Les longueurs sont 3' et plus en multiples de 1'.

Empaquetage emboîté (N.B.):

Les paquets ont de 6' à 16' ou plus. Les paquets de 10' et plus contiennent des rangées spécifiées de 3' et 7' de longueur.

CÈDRE DE L'OUEST

Empaquetage à pleine longueur (F.L.B.):

Toutes les pièces dans un paquet correspondent à la longueur du paquet.

L'assortiment de longueur est normalement 6' à 16' ou plus, mais peut inclure un pourcentage de paquets de 3' à 5', tel que spécifié par l'expéditeur.

Courts:

Qualité "CLAIR" et "A":

- 6" et moins en largeur, pas plus de 20% du volume peuvent être des paquets de 6' et 7'.
- 8" et plus en largeur, pas plus de 15% du volume peuvent être des paquets de 6' et 7'.

Qualité "B" et "RUSTIQUE":

- Pas plus de 20% du volume peuvent être des paquets de 6' et 7'.

Qualité "C": -

- Aucun pourcentage spécifié.

Cédule d'empaquetage:

	F.L.B. et N.B. disposition par paquet	N.B. Seulement disposition d'emboîtement dans le 10' et plus
$\frac{3}{4}$ " X 6" à 12"	6	2
$\frac{1}{2}$ " X 5" à 8"	10	3
$\frac{5}{8}$ " X 8" et 10"	10	3
$\frac{1}{2}$ " X 4"	12	4

7

201a. "CŒUR CLAIR V.G" – PAREMENT À DÉCLIN

La largeur visible est entièrement en bois de cœur et libre d'imperfection; elle présente une apparence de grain vertical sur les $\frac{3}{4}$ de la largeur à partir de la rive épaisse. La rive épaisse peut avoir un léger grain arraché ou soulevé.

201b. "A" – PAREMENT À DÉCLIN

Il peut être fourni avec un grain mélangé. Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Omissions - très légères sur la rive épaisse.
- Grain arraché
ou soulevé - très léger sur la face, et léger sur la rive épaisse.
- Nœuds - 1 petit, sain, solide ou 2 minuscules, sains, solides sur une pièce occasionnelle.

CÈDRE DE L'OUEST

201c. "B" - PAREMENT À DÉCLIN

Il peut être fourni avec un grain mélangé. Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Trous minuscules - bien éparpillés sur une pièce occasionnelle.
- Omissions - très légères, légères sur la rive épaisse dans une pièce occasionnelle.
- Grain soulevé ou arraché - léger, moyen sur la rive épaisse dans une pièce occasionnelle.
- Nœuds - 4 petits, sains, solides ou l'équivalent en plus petit dans une pièce occasionnelle.
- Coupes - Les coupes sont permises en autant qu'elles n'excèdent pas 5% de la longueur de la pièce et qu'il n'y a pas plus d'une coupe dans les pièces de 6' à 9' en longueur et deux dans les pièces de 10' et plus. La longueur minimale des pièces de chaque segment une fois le défaut coupé est 18".

201d. "RUSTIQUE" - PAREMENT À DÉCLIN

Les pièces sont classées à partir du côté refendu. La rive épaisse peut être brute ou planée. La qualité peut inclure des pièces trop minces pour être planées à la dimension normalisée, mais n'excédant pas $\frac{1}{16}$ " en moins en épaisseur. Quelques pièces peuvent avoir:

- Trous - minuscules - bien éparpillés.
- Nœuds - 4 - sains, solides et petits.

Les longueurs sont assorties, avec un pourcentage tel que spécifié par l'expéditeur.

201e. "C" - PAREMENT À DÉCLIN

Quoique cette qualité admet des caractéristiques plus grandes et plus nombreuses que la qualité "B," il renferme souvent des longueurs courtes de belle qualité. Cette qualité peut inclure des pièces trop minces pour être planées à des mesures normalisées. Les longueurs sont assorties avec des pourcentages tel que spécifié par l'expéditeur.

201f. PAREMENT À DÉCLIN PRÉPARÉ POUR LA MANUFACTURE

Les produits préparés à la peinture pour la manufacture doivent être identifiés avec une étampe ou une étiquette par le producteur.

CÈDRE DE L'OUEST

201g. PAREMENT À DÉCLIN COLLÉ

Le parement à déclin collé dans les bouts ou sur les côtés ou une combinaison des deux est conçue de façon à être équivalent à un morceau d'une seule pièce d'une qualité identique. Les caractéristiques de qualité sont les mêmes que le bois d'une seule pièce. Les exigences additionnelles dont le producteur est responsable, sont:

- a) La colle extérieure doit être équivalent à une solution 50-50 de colle d'urée et de mélamine non volatile.
- b) Une colle avec une résistance adéquate pour une manutention et une adhérence ordinaire.
- c) L'apparence doit convenir pour un usage de finition de chaque qualité.

CÈDRE DE L'OUEST

CLAIR INDUSTRIEL
V.G., F.G. et/ou M.G.
Brute ou Raboté
K.D., A.D. ou à l'État Vert
2" et moins en épaisseur
3" et plus en largeur

202. Les clairs industriels du Cèdre de l'Ouest, lorsque commandés rabotés et à moins de spécifications contraires, sont préparés aux dimensions décrites à la Table 820c. S'ils sont commandés bruts à l'état vert, la variation de dimension permise est donnée au Para. 747. Pour les épaisseurs et largeurs à l'état sec référez au Para 32. Les restrictions de qualité sont basées sur une pièce de 8" de largeur et 12' de longueur.

Les pièces de 5" et moins en largeur, sont classifiées sur la meilleure face et les deux rives; les pièces de 6" et plus en largeur sur la meilleure face et une rive.

Il y a trois qualités de clairs industriels du Cèdre de l'Ouest: **"B et MEILLEUR," "C" et "D."**

202b. "B et MEILLEUR" CLAIRS INDUSTRIELS EN CÈDRE

Les caractéristiques admises ou leur équivalent en plus petit qui peuvent apparaître sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites - aucune limite quant au nombre dans le bois brut.
- Accroissement - 6 anneaux au pouce.
- Omissions - sur le revers, légères occasionnelles.
- Déviations du fil - ne doit pas excéder 1 dans 8.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Grain arraché ou soulevé - très léger.
- Gauchissement - très léger sur des pièces occasionnelles.
- Nœuds - sur le revers, 3 petits, sains et solides.

202c. "C" CLAIR INDUSTRIEL EN CÈDRE

Les caractéristiques sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites - aucune limite quant au nombre dans le bois brut.

CÈDRE DE L'OUEST

Omissions	- occasionnelles, très légères sur la face; légères sur les rives et le revers.
Déviations du fil	- 1 dans 6.
Fentes	- courtes, dans 5% des pièces.
Coloration d'aubier	- moyenne.
Grain arraché ou soulevé	- léger.
Gauchissement	- léger sur pièces occasionnelles.
Nœuds	- 3 sains, solides, 1" ou 5 équivalents plus petits ou 4 non solides ou pourris de la 1/2 de la mesure des nœuds sains et solides.
Coupe	- 10% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à au moins 3' ou plus de l'un ou l'autre bout des pièces de 12' et plus en longueur.

202d. "D" CLAIR INDUSTRIEL EN CÈDRE

Les caractéristiques sur le revers peuvent être approximativement 25% plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques ou leur équivalent en plus petit qui peuvent apparaître sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

Gerces	- aucune restriction
Nœuds	- 4 fixes, approximativement 1" ou 8 équivalents plus petits.
Trous minuscules	- limités.
Omissions	- touche et manque; approximativement $\frac{1}{8}$ " en moins sur la rive.
Fentes	- courtes.
Coloration d'aubier	- aucune restriction.
Grain soulevé ou arraché	- aucune restriction.
Flache	- 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou l'équivalent, 1/4 de l'épaisseur; 50% de plus sur le revers.
Piqué blanc	- ferme, 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
Gauchissement	- moyen.
Coupes	- 20% des pièces dans une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à au moins 3' ou plus de l'un ou l'autre bout des pièces de 12' et plus en longueur.

7

CÈDRE DE L'OUEST

CLAIR INDUSTRIEL
V.G., F.G., et/ou M.G., Brut ou Plané
K.D., A.D., ou à l'État Vert
2¹/₄" et plus en Épaisseur
3" et plus en Largeur

203. Le bois clair industriel, s'il est commandé raboté et, à moins de spécifications contraires, est fini aux mesures montrées à la Table 820c. S'il est commandé vert à l'état brut, voir le Para. 747 pour la variation permise dans la mesure. Pour les épaisseurs et les largeurs à l'état sec, référez au Para. 32.

Les descriptions de qualité sont basées sur une pièce de 8" de largeur par 12' de longueur. Le nombre des caractéristiques dans les pièces plus grandes ou plus petites peut varier proportionnellement avec la dimension de la pièce.

La qualité est déterminée sur la meilleure face et la demi supérieure des rives considérées avec la face et la demi inférieure des rives avec le revers, cette dernière pouvant être approximativement d'une qualité inférieure.

Il y a trois qualités de Clair Industriel: "**B et MEILLEUR**," "**C**" et "**D**."

203b. "B et MEILLEUR" CLAIR INDUSTRIEL EN CÈDRE

Les caractéristiques ou leur équivalent en plus petit qui peuvent apparaître sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites, aucune limite en nombre sur le bois brut.
- Accroissement - 6 anneaux au pouce.
- Déviations du fil - n'excède pas 1 dans 8.
- Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
- Grain arraché ou soulevé - très léger.
- Gauchissement - très léger dans des pièces occasionnelles
- Nœuds, sur le revers - 3 sains, solides, de 1" dans les épaisseurs de 2¹/₄" à 3 de 2" dans les épaisseurs de 12".

203c. "C" CLAIR INDUSTRIEL EN CÈDRE

Les caractéristiques ou leur équivalent en plus petit qui peuvent apparaître sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - 4 petites, aucune limite en nombre sur le bois brut.
- Omissions - occasionnelles, très légères sur la face; légères sur les rives et le revers.

CÈDRE DE L'OUEST

- Déviation du fil - 1 dans 6.
Fentes - courtes, dans 5% des pièces.
Coloration d'aubier - moyenne.
Grain arraché
ou soulevé - léger.
Gauchissement - léger sur pièces occasionnelles.
Nœuds - 4 sains, solides, de 1" ou 5 équivalent plus petits dans les épaisseurs de 2¹/₄" à 4 de 2" ou 5 équivalent plus petits dans les épaisseurs de 12" ou 4 non solides ou pourris, 1/2 de la mesure des nœuds sains et solides.
Coupe - 10% des pièces d'une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à 3' ou plus de chaque bout dans les pièces de 12' ou plus en longueur.

203d. "D" CLAIR INDUSTRIEL EN CÈDRE

Le revers doit être raisonnablement clair, permettant quelques caractéristiques, approximativement 25% plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques admises ou leur équivalent en plus petit et qui peuvent apparaître sur les pièces de cette qualité et leurs restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
Trous minuscules - limités
Omissions - touche et manque; approximativement 1/8" en moins sur la rive.
Fentes - courtes.
Coloration d'aubier - aucune restriction.
Grain arraché ou soulevé - aucune restriction.
Flache - 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur ou l'équivalent, 1/4 de l'épaisseur; 50% de plus sur le revers.
Gauchissement - moyen.
Piqué blanc - 1/4 de la largeur ou l'équivalent.
Nœuds - 5 solides de 1" ou 7 équivalents plus petits dans les épaisseurs de 2¹/₄", à 5 de 2" ou 7 équivalents plus petits dans les épaisseurs de 12".
Coupes - 20% des pièces d'une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à 3' ou plus de n'importe quel bout dans les pièces de 12' et plus en longueur.

CÈDRE DE L'OUEST

BOIS NOUEUX BRUT OU RABOTÉ, LAMBRIS ET PAREMENT NOUEUX

**1" et plus en épaisseur
4" et plus en largeur**

204. Les lambris et parements nouveaux rabotés ou bruts, peuvent être expédiés séchés au séchoir, séchés à l'air, ou à l'état vert et doivent être bien manufacturés. Les nœuds et les autres marques naturelles seront les caractéristiques majeures de ces qualités. Les lambris et parements sont des qualités d'une seule face. À moins d'indication contraire, les caractéristiques n'empêchant pas l'utilisation prévue sont permises sur la face inverse.

Une texture de scie est disponible dans toutes les qualités de lambris et parements nouveaux de Cèdre de l'Ouest, et, comme son nom l'indique, c'est un fini brut sur une face pour lui donner un fini texturé. Le matériel fourni avec ce fini doit correspondre en tous points aux qualités, mesures et motifs tel que spécifiés, excepté qu'il doit être classifié sur la face texturée. Il y a deux qualités de bois nouveau: "**CHOISI NOUEUX**" et "**QUALITÉ NOUEUX.**"

204a. "CHOISI NOUEUX"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - petites de surface.
- Omissions - très légères sur le revers.
- Fentes - courtes dans 5% des pièces.
- Grain arraché - léger.
- Gauchissement - très léger.
- Nœuds - sains, solides, étoilés et/ou légèrement hachés admis.
- Nœuds
baïonnettes - approximativement 1/2 de la largeur.

204b. "QUALITÉ NOUEUX"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - moyennes de surface, occasionnellement à travers ou roulure équivalente.
- Trous minuscules - bien éparpillés.
- Omissions - très légères.
- Fentes - courtes.
- Grain soulevé
ou arraché - moyen.

CÈDRE DE L'OUEST

- Gauchissement - léger.
- Nœuds - sains, solides, étoilés et/ou hachés; occasionnellement un nœud de 1" non solide ou encastré.
- Nœuds
baïonnettes - équivalent.
- Coupe - 20% des pièces d'une expédition peuvent avoir une coupe de 3" à 3' ou plus de n'importe quel bout dans les pièces de 12' de longueur et plus.

PAREMENT À DÉCLIN NOUEUX

205. Le parement à déclin noueux peut être K.D., A.D. ou à l'état vert et est une sorte de Parement spécialement choisi pour les surfaces extérieures apparentes. Les nœuds et les autres marques naturelles seront les caractéristiques majeures de ce produit. Il doit être bien manufacturé sur la face et les rives, mais laissant des imperfections qui disparaîtront lorsqu'il sera posé. Le recouvrement minimum sera de 1". Les pièces devront avoir une épaisseur minimum de $\frac{3}{16}$ " dans toute partie apparente.

7

Il y a deux qualités de parement à déclin noueux: "**CHOISI NOUEUX**" et "**QUALITÉ NOUEUX**."

Une "**texture de scie**" est disponible dans toutes les qualités du parement à déclin du Cèdre de l'Ouest et, comme son nom l'indique, c'est un fini brut sur la face de la pièce qui lui donne un fini texturé. Le matériel fourni avec ce fini doit, en tous points, correspondre aux qualités, mesures et motifs, tels que spécifiés, excepté qu'il doit être classé sur la face texturée

205a. "CHOISI NOUEUX"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - de surface.
- Omissions - légères occasionnelles sur la rive apparente.
- Fentes - courtes occasionnelles.
- Tolérance dans
le sciage - occasionnelle, n'excédant pas $\frac{1}{16}$ " en épaisseur.
- Grain arraché
ou soulevé - moyen.
- Gauchissement - léger.

CÈDRE DE L'OUEST

Nœuds - sains, solides, approximativement de 2" dans les largeurs de 6" à 3¹/₂" dans les largeurs de 12". Étoilés et légèrement hachés permis.

Nœuds
baïonnettes - approximativement 1/2 de la largeur.

205b. "QUALITÉ NOUEUX"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

Gerces - aucune restriction.
Trous - quelques petits, bien éparpillés.
Coloration d'aubier - aucune restriction.
Roulures - fermée, à travers.
Omissions - légères sur la face, fortes sur la rive apparente.
Fentes - courtes.
Tolérance dans
le sciage - approximativement $\frac{1}{16}$ " en épaisseur.
Grain arraché
ou soulevé - prononcé.
Gauchissement - moyen.
Nœuds - sains, solides, étoilés, hachés ou arrachés.-
Nœuds
baïonnettes - aucune restriction.
Coupes - des pièces occasionnelles peuvent avoir des coupes dont la perte n'excèdera pas 10% de la longueur de la pièce. 1 coupe est permise dans les longueurs de 6' à 9'; 2 dans les longueurs de 10' à 16' et 3 dans les longueurs de plus de 16', la plus courte des coupes étant de 30".

CÈDRE DE L'OUEST

BOIS USINÉ ATELIER

206. Le bois usiné est évalué pour le pourcentage de coupes obtenues d'une pièce de bois en la refendant ou en la coupant transversalement ou les deux à la fois, afin d'obtenir des coupes claires ou pratiquement claires pour emploi dans le pointage ou d'autres travaux similaires.

206a. ÉPAISSEURS ET LARGEURS

i) ÉPAISSEURS RABOTÉES: Les épaisseurs suivantes seront considérées normalisées.

Toutes les autres épaisseurs seront spéciales.

Épaisseurs Nominales		Épaisseurs Finies P2F	Longueurs
1"	coupé à mesure pleine	$\frac{25}{32}$ "	} 4' et plus en longueur en multiples de 1'. Pas plus de 25% en 8' et moins.
$1\frac{3}{8}$ "	coupé à mesure pleine	$1\frac{5}{32}$ "	
$1\frac{5}{8}$ "	coupé à mesure pleine	$1\frac{13}{32}$ "	
2"	coupé à mesure pleine	$1\frac{25}{32}$ "	
$2\frac{1}{2}$ "	coupé à mesure pleine	$2\frac{9}{32}$ "	
3"	coupé à mesure pleine	$2\frac{3}{4}$ "	
4"	coupé à mesure pleine	$3\frac{3}{4}$ "	

7

ii) LARGEURS: Les mesures normales seront 5" et plus en largeur, mais permettront des largeurs étroites si spécifiées. Le bois d'atelier est ordinairement expédié en largeurs assorties, quoique des largeurs spécifiques peuvent être fournies. Les largeurs de 6" et moins ne doivent pas être plus de $\frac{1}{8}$ " en moins lorsqu'elles sont à l'état sec; 8" et plus en largeur ne doivent pas être plus de $\frac{1}{4}$ " en moins lorsqu'à l'état sec.

206b. DIMENSION DE COUPES

- $9\frac{1}{2}$ " ou plus en largeur, 18" ou plus en longueur.
- 5" ou plus en largeur, 3' ou plus en longueur.
- Une lisière de 2" ou plus en largeur à pleine longueur ou 12' et plus en longueur.
- Les coupes à pleine largeur seulement dans le 2", 3" et 4" - 3' et plus en longueur.

CÈDRE DE L'OUEST

206c. QUALITÉ DE COUPES

NO. 1: Les coupes dans le bois de 1" et plus en épaisseur doivent être claires sur les deux faces de la pièce.

NO. 2: Les coupes doivent être de la même dimension que le NO. 1, mais admettront une des caractéristiques suivantes:

Gerces - une ou plusieurs petites, dont la longueur combinée n'excédera pas 8".

Grain arraché ou soulevé - très léger, sur un côté seulement.

Nœuds - 1, solide $\frac{5}{8}$ ".

206d. "CHOISI D'ATELIER"

Chaque pièce contient 70% ou plus de coupes No. 1.

206e. "NO. 1 D'ATELIER"

Le bois d'atelier No. 1 doit contenir pas moins de 50% de coupes No. 1 ou pas moins de 70% de coupes No. 1 et No. 2 dont pas moins de 25% en coupes No. 1 dans chacune des pièces.

206f. "NO. 2 D'ATELIER"

Le bois d'atelier de coupe No. 2 étant inférieur au No. 1 et ne contenant pas moins de 35% de coupes No. 1, ou pas moins de 55% de coupes No. 2 ou 45% de coupes No. 1 et No. 2 combinées.

206g. "NO. 3 D'ATELIER"

Le bois d'atelier de coupe No. 3 admet toutes les pièces inférieures aux qualités No. 2 d'atelier qui contiennent approximativement 25% de coupes No. 1, ou 45% de coupes No. 2, ou 35% de coupes No. 1 et No. 2 combinées.

PLANCHES A CLÔTURE

210. Les planches de cette qualité peuvent être à l'état brut ou rabotées, A.D., K.D., ou à l'état vert et sont tout particulièrement choisies pour une construction fermée. La qualité est déterminée sur la meilleure face. Il y a trois qualités: "**CLÔTURE CHOISIE**", "**CLÔTURE DE QUALITÉ**" et "**CLÔTURE RUSTIQUE.**"

CÈDRE DE L'OUEST

210a. "CLÔTURE CHOISIE"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
 - Trous minuscules - aucune restriction.
 - Roulures - fermée.
 - Omissions - touche et manque.
 - Fentes - courtes.
 - Nœuds - sains et solides; les nœuds non fixes ou pourris approximativement 1/6 de largeur.
 - Nœuds
baïonnettes - approximativement 1/2 de la largeur de la face ou l'équivalent.
- Les planches (R1C) peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{16}$ " en plus ou en moins.

210b. "CLÔTURE DE QUALITÉ"

- Gerces - aucune restriction.
 - Trous minuscules - aucune restriction.
 - Roulures - aucune restriction.
 - Omissions - touche ou manque.
 - Fentes - moyennes.
 - Flache - 1/2 de l'épaisseur, 1/3 de la largeur.
 - Carie alvéolaire - ferme, 1/3 de largeur.
 - Bois altéré - petites taches ou stries équivalant à des trous.
 - Piqué blanc - ferme - aucune restriction.
 - Nœuds - sains, solides, les nœuds non fixes ou pourris approximativement 1/3 de la largeur.
 - Nœuds
baïonnettes - approximativement 3/4 de la largeur de la face.
 - Trous - 1", 4 par 12', de vers ou teredo équivalent.
- Les planches (R1C) peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{16}$ " en plus ou en moins de l'épaisseur facturée.

210c. "CLÔTURE RUSTIQUE"

Le bois d'œuvre de ce grade convient à de la planche de clôture de faible qualité et permet toutes les caractéristiques qui ne nuisent pas à l'utilisation de la pièce.

CÈDRE DE L'OUEST

Les planches R1C peuvent avoir une tolérance de $\frac{3}{16}$ " au-dessus ou en-dessous de l'épaisseur nette facturée.

Les planches resciées à partir de bois raboté permet des omissions sur la rive ne dépassant pas $\frac{1}{4}$ ".

Les planches brutes de sciage peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{4}$ " au-dessus ou en-dessous de l'épaisseur facturée.

La variation dans la largeur ne doit pas dépasser $\frac{1}{2}$ " dans le bois brut.

CÈDRE DE L'OUEST

BOIS DE FONDATION 2" et plus en Épaisseur 4" et plus en Largeur

211. En plus des dispositions spécifiques suivantes pour les bois de fondation, toutes les restrictions appropriées des autres paragraphes dans ces règles s'appliquent. Pour la mesure des nœuds, voir Para. 320b.

Il n'y a qu'une seule qualité de bois de fondation "**FONDATION.**" Il est choisi dans le bois de cœur et doit être libre de centre de cœur (FOHC) et d'aubier.

211a. "FONDATION"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Poches d'écorce - aucune restriction.
- Gerces - de séchage; si à travers dans les bouts, limitées comme les fentes.
- Roulures - Roulures de cœur à travers jusqu'à 2' de longueur, bien séparées; si elles ne traversent pas, roulures simples 3' de longueur ou le 1/4 de la longueur, tout dépendant, laquelle est la plus grande.
- Omissions - touche et manque; dans 5% des pièces touche ou manque, ou une omission profonde de 2' de long.
- Fentes - moyennes.
- Grain arraché - aucune restriction.
- Bois altéré - tache, strie étroite 1/6 de la largeur.
- Gauchissement - léger.
- Nœuds - sains, pourris ou non fixes, mais bien espacés sont admis dans les dimensions suivantes ou leur équivalent en déplacement.

7

Largeur nominale	Dimension au nœud	Trous (N'importe quelle cause)	
4"	2"	1 ¹ / ₄ "	}
6"	2 ¹ / ₂ "	1 ¹ / ₂ "	
8"	3"	2"	
10"	3 ¹ / ₂ "	2 ¹ / ₂ "	
12"	4"	3"	
plus de 12"	4 ¹ / ₂ "	3 ¹ / ₂ "	

Un ou l'équivalent en plus petit par 2 pieds linéaires

Les nœuds sur la face étroite et les nœuds baïonnettes sont permis, s'ils sont jugés comme n'ayant pas plus d'effet sur la résistance que les autres nœuds.

