

TOUTES LES ESSENCES

PLANCHES CHOIX et COMMUNS Toutes largeurs, toutes épaisseurs

CHOISIS Brut ou Raboté

112. Les descriptions des qualités de choix sont basées sur une pièce de 1" x 8" x 12' de longueur R4F. Le nombre et l'étendue des caractéristiques pour les pièces plus larges ou plus étroites peuvent varier en proportion de la dimension de la pièce.

3

Les caractéristiques apparaissant sur les rives d'une pièce R2F ou sur les faces larges de bois brut lesquelles disparaîtront au rabotage, ne sont pas considérées comme les caractéristiques d'une pièce R4F. Pour des expéditions en largeurs mélangées, vendues et mesurées à la règle, la qualité sera déterminée selon la pleine largeur de la pièce. Pour les dimensions normales, voir Para. 820e.

112a. Dans les qualités de choix, toutes les pièces sont classées sur le meilleur côté ou la meilleure face. Le revers de la pièce peut être légèrement plus bas en qualité avec plus de restrictions placées sur le revers des qualités supérieures.

Il y a trois classes de choix: "**B et MEILLEUR - 1 et 2 CLAIR** (SUPREME - WWPINE)," "**C CHOISI** (CHOICE - WWPINE)" et "**D CHOISI** (QUALITY - WWPINE)."

112b. B et MEILLEUR - 1 et 2 CLAIR (SUPREME - WWPINE)

Le bois de cette qualité peut être commandé lorsque l'on désire la plus belle apparence. C'est la plus haute qualité de bois de choix produit et plusieurs pièces sont complètement claires. Quelques pièces peuvent avoir des caractéristiques mineures lesquelles ne diminuent pas leur apparence.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- | | |
|---------------|---|
| Gerces | - de séchage, petites, 1 à chaque bout, ou 3 ou 4 si plus loin des bouts. |
| Arqué | - tel que montré à la Table 810a. |
| Tirant à cœur | - très léger. |
| Omissions | - très légère sur une rive, légère sur le revers. |
| Coloration | - légère, sur une pièce occasionnelle pour pas plus de 10% de la face. |

TOUTES LES ESSENCES

- Gauchissement - 7/4 et moins, 1/2 de très léger. 8/4 et plus, 1/2 de très léger. Voir Table 810d.
- Grain arraché - très léger, pas plus que 3" de longueur.
- Flache - sur le revers seulement 1/4 de l'épaisseur, 1/6 de la longueur sur une pièce occasionnelle.
- Nœuds - 2 minuscules, sains et solides ou des traces légères de résine, ou une très petite poche, ou l'équivalent.

112c. C CHOISI (CHOICE - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité est recommandé pour toutes les utilisations de finition, là où une belle apparence est essentielle. À cause de son apparence et de sa valeur utilitaire, il est légèrement inférieur à B et MEILLEUR-1 et 2 CLAIR; c'est un des produits les plus recherchés provenant de la partie sans défaut des billes. Il est largement employé pour une haute qualité de boiserie intérieure et pour l'ébénisterie, exigeant un fini naturel, coloré ou émaillé.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - de séchage, petites, bien éparpillées sur la face
- Arqué - tel que montré à la Table 810a.
- Tirant à cœur - très léger.
- Omissions - légère sur une rive, 1 moyenne ou 2 omissions légères sur le revers.
- Coloration - moyenne dans une pièce occasionnelle couvrant 1/3 de la face, ou une plus grande surface de coloration plus légère, lorsqu'elle n'est pas en combinaison avec d'autres caractéristiques.
- Gauchissement - 7/4 et moins, 1/2 de très léger. 8/4 et plus, 1/4 de très léger. Voir Table 810d.
- Grain arraché ou soulevé - très léger.
- Flache - sur le revers, 1/2 de l'épaisseur, 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur dans une pièce occasionnelle.

En plus de celles énumérées ci-haut, l'une des caractéristiques suivantes est admise:

- Résine - légère, en surfaces pas plus de 1/2 de la face.
- Strie de résine - 1 petite.

TOUTES LES ESSENCES

- Poches - 2 très petites.
Nœuds - 2 petits, sains et solides.

Des caractéristiques équivalentes pas plus dommageables que celles énumérées ci-dessus.

112d. D CHOISI (QUALITY - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité a plusieurs particularités de la belle apparence de la qualité C CHOISI. Bien que généralement moins restrictif que C CHOISI, D CHOISI convient là où les demandes de finition sont moins exigeantes.

La qualité se situe entre les plus hautes qualités de finition et les qualités de planches. Plusieurs pièces possèdent une apparence de finition sur un côté seulement, tandis que l'autre côté possède des caractéristiques plus grandes ou plus nombreuses.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - de séchage-petites, éparpillées, moyennes sur le revers.
Arqué - tel que montré à la Table 810a.
Tirant à cœur - très léger.
Omissions - 1 très légère sur la face; touche et manque sur le revers; 1 rive peut être $\frac{1}{16}$ " en moins pour $\frac{1}{2}$ de la longueur dans une pièce occasionnelle.
Fente - courte à un bout ou l'équivalent.
Coloration - moyenne sur toute la face si la pièce est autrement de qualité supérieure.
Gauchissement - $\frac{7}{4}$ et moins, très léger. $\frac{8}{4}$ et plus, $\frac{1}{2}$ de très léger. Voir Table 810d.
Grain arraché ou soulevé - léger en taches éparpillées.
Flache - sur le revers, $\frac{3}{4}$ de l'épaisseur, $\frac{1}{4}$ de la largeur, $\frac{1}{4}$ de la longueur.

En plus de ce qui précède, une des caractéristiques suivantes est admise:

- Résine - moyenne, n'excédant pas $\frac{2}{3}$ de la face, moins, si elle est forte.
Strie de résine - 1 moyenne.
Poches - 4 petites.
Nœuds - 4 petits, fixes.

3

TOUTES LES ESSENCES

D'autres caractéristiques pas plus dommageables que celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme équivalence.

Une coupe en travers de 4" de longueur est permise sur les pièces autrement de haute qualité. Cette coupe doit être directement au bout ou à plus de 2' du bout. La coupe est limitée aux pièces de 12' de longueur ou plus et sur 10% de l'item.

112e. CHOISI COLORÉ

Le bois d'œuvre CHOISI COLORÉ est classé DCHOISI ou MEILLEUR pour toutes ses caractéristiques, excepté la coloration qui dans cette qualité est admise quelle que soit son intensité.

TOUTES LES ESSENCES

COMMUNS Brut ou Raboté

113. Les cinq qualités de communs sont: "**1 COMMUN** (COLONIAL - WWPINE)," "**2 COMMUN** (STERLING - WWPINE)," "**3 COMMUN** (STANDARD - WWPINE)," "**4 COMMUN** (UTILITY - WWPINE)" et "**5 COMMUN** (INDUSTRIAL - WWPINE)."

Certaines caractéristiques trouvées dans la planche sont difficiles à évaluer à leur juste valeur à cause du fait que les planches sont produites à partir d'une certaine partie de la bille. Certaines caractéristiques doivent être évaluées par l'application d'un bon jugement et elles doivent être toutes prises en considération lorsqu'on détermine la qualité. Toute pièce, considérée comme ayant une sérieuse combinaison de caractéristiques qui ne sont pas limitatives en elles mêmes, doit être exclue de la qualité. De la même façon, une pièce de qualité exceptionnelle peut être placée dans une qualité, même si une ou deux caractéristiques excèdent légèrement les tolérances permises dans ces règles. De telles pièces devront être de qualité supérieure et pourraient être classifiées une ou deux qualités plus hautes, si ce n'était de ces caractéristiques. De toute façon, chaque pièce individuelle est classifiée dans son entier lorsqu'on détermine la qualité.

Lorsque les caractéristiques sont énoncées comme devant s'appliquer à une dimension donnée (telle que 1" x 8" x 12'), le nombre et l'étendue de ces mêmes caractéristiques dans des pièces plus larges et plus petites peuvent varier en proportion de la mesure de la pièce.

Les descriptions du nœud sont données au Para.718. Dû au fait que la plupart des planches proviennent de la partie extérieure de la bille, la dimension du nœud n'est pas nécessairement le facteur dominant pour établir une qualité donnée.

Conséquemment, quelques pièces de qualité inférieure peuvent avoir de plus petits nœuds que certaines pièces de qualité supérieure. La dimension des nœuds ne peut être établie de façon satisfaisante pour une qualité particulière de planche. C'est ordinairement le caractère ou la nature du nœud et non son diamètre qui détermineront la qualité de la pièce.

Les nœuds baïonnettes sont permis dans toutes les qualités, pourvu que le ou les nœuds n'aient pas plus d'effet que ceux permis dans une qualité donnée. Pour les dimensions normales, voir Para. 820e"

3

TOUTES LES ESSENCES

113a. 1 COMMUN (COLONIAL - WWPINE)

Le bois de cette qualité, quoique généralement en inventaire réduit, peut être commandé lorsqu'une belle apparence de matériel de type nouveau est requise. Cette qualité comprend tout bois avec nœuds sains et adhérents dont la dimension et le caractère du nœud sont les facteurs déterminant de la qualité.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - de séchage - 4 petites de surface dans un 1" x 8" x 12'
- Arqué - tel que montré à la Table 810b.
- Tirant à cœur - très léger.
- Mœlle - ferme, pas plus de 1/4" de largeur, 1/6 de la longueur.
- Résine - légère sur pas plus de 1/8 de la surface.
- Poches - 2 très petites, sèches, bien éparpillées dans un 1" x 8" x 12'.
- Omissions - 3 très légères sur une rive ou 2 légères sur le revers dans un 1" x 8" x 12'.
- Fentes - très courtes, limitées à 1 à chaque bout.
- Coloration - légère sur pas plus du 1/3 de la face.
- Gauchissement - 7/4 et moins, très léger, 8/4 et plus, 1/2 de très léger. Voir Table 810d.
- Grain arraché ou soulevé - très léger.
- Flache - sur le revers, 1/2 de l'épaisseur, 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur sur une pièce occasionnelle.
- Nœuds - sains, solides et rouges tendres, limités comme suit:

Largeur de la face	Dimension du nœud
2"	5/8"
3"	7/8"
4"	1 1/4"
6"	1 3/4"
8"	2 1/4"
10"	2 1/2"
12"	2 3/4"
14" et plus large	3"

TOUTES LES ESSENCES

Les dimensions des nœuds, telles que listées ci-dessus, seront généralement la dimension maximum trouvée dans cette qualité. Toutefois, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle, qui pourront contenir des nœuds un peu plus gros que ceux montrés.

Les nœuds noirs doivent être sains, fermes et petits.

Une pièce occasionnelle peut avoir un trou angulaire de $\frac{3}{8}$ " sur le coin, s'étendant sur la largeur de la face sur pas plus de $\frac{1}{2}$ ", et sur pas plus de $\frac{1}{2}$ de l'épaisseur.

3

113b. 2 COMMUN (STERLING - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité est destiné premièrement à l'emploi en construction de logement et de construction légère ou ce bois est apparent, tels des panneaux, des tablettes et autres usages ou un genre de bois d'œuvre nouveaux avec une belle apparence est requis. Parce que les nœuds peuvent être facilement étanchés pour la peinture, c'est aussi une excellente qualité pour le revêtement, les corniches, les sottes et autres usages extérieures.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- | | |
|------------------|--|
| Gerces | - de séchage - 2 moyennes ou l'équivalent en plus petit dans un 1" x 8" x 12' de laminoir. Légères sur le revers, pas plus que $\frac{1}{4}$ de la longueur. |
| Arqué | - tel que montré à la Table 810b. |
| Tirant à cœur | - léger. |
| Mœlle | - ferme, pas plus de $\frac{1}{2}$ " de largeur, $\frac{1}{2}$ de la longueur. |
| Trous minuscules | - 12 éparpillés dans un 1" x 8" x 12'. |
| Résine | - stries et taches de légères à moyennes couvrant $\frac{1}{2}$ de la face ou 2 très petites stries de résine forte. |
| Poches | - 3 petites, sèches, bien éparpillées, ou l'équivalent en plus petit dans un 1" x 8" x 12'. |
| Rouleurs | - légère, n'excédant pas $\frac{1}{6}$ de la longueur. |
| Omissions | - moyenne sur le revers, limitée au $\frac{1}{4}$ de la longueur, moyenne sur la rive, limitée au $\frac{1}{3}$ de la longueur. |
| Fentes | - courtes, une à chaque bout. |

TOUTES LES ESSENCES

- Coloration - moyenne sur toute la face, sur des pièces qui autrement seraient de qualité supérieur.
- Gauchissement - 7/4 et moins, très léger. 8/4 et plus, 1/2 de très léger. Voir Table 810d.
- Grain arraché ou soulevé - léger.
- Flache - sur le revers, 1/2 de l'épaisseur, 1/6 de la largeur, 1/3 de la longueur ou l'équivalent sur une pièce occasionnelle.

Les dimensions de nœuds énumérées ci-dessous seront généralement la dimension maximum trouvée dans cette qualité. Toutefois, il pourra y avoir des pièces de qualité supérieure, lesquelles pourront contenir des nœuds légèrement plus gros que ceux montrés.

Les nœuds sont limités comme suit:

Largeur de la face	Nœuds rouges sains et solides	Nœuds noirs sains et solides
2"	1"	$\frac{3}{8}$ "
3"	$1\frac{1}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "
4"	2"	$\frac{3}{4}$ "
6"	$2\frac{1}{2}$ "	1"
8"	3"	$1\frac{1}{4}$ "
10"	$3\frac{1}{4}$ "	$1\frac{3}{8}$ "
12"	$3\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "
14" et plus large	4"	$1\frac{3}{4}$ "

Une pièce occasionnelle peut avoir:

- Deux petits nœuds fixes ou un trou angulaire (Nœud bouchon) de $\frac{3}{4}$ " sur le coin s'étendant sur la face large sur pas plus de 1', et n'excédant pas 1/2 de l'épaisseur de la pièce.

Les nœuds noirs de dimension maximale dans cette qualité, sont acceptés sur les pièces de haute qualité et limités à 1 dans le 16' et plus long et proportionnellement en plus petit dans les longueurs plus courtes.

Des pièces contenant plusieurs nœuds noirs plus petits seront de la qualité si les autres exigences de cette qualité sont respectées.

TOUTES LES ESSENCES

113c. 3 COMMUN (STANDARD - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité est largement employé dans des édifices où l'apparence et la solidité sont toutes les deux importantes. Comportant des caractéristiques limitées pour assurer un haut degré de serviabilité, cette qualité est souvent employée pour la fabrication de tablettes, de panneaux et pour le parement. Elle convient spécialement pour les clôtures, boîtes, emballages, revêtement et plusieurs usages industriels.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - de séchage - moyennes. De laminoir - 1
légère de 3', sur la face, légères à moyennes
2/3 de la longueur sur le revers.
- Arqué - tel que montré à la Table 810b.
- Tirant à cœur - moyen.
- Trous minuscules - 30 par pi. carré ou 4 petits trous dans un
1" x 8" x 12'.
- Résine - forte pour la 1/2 de la surface, ou 2 petites
stries de résine massive.
- Poches - moyennes, bien éparpillées.
- Roulures - légère à moyenne, éparpillée sur la pleine
longueur d'une pièce qui serait autrement
2 Commun.
- Omissions - une moyenne sur la face, touche et manque
sur le revers pour 2/3 de la longueur. Une rive
peut être $\frac{1}{8}$ " en moins pour 1/2 de la longueur
ou $\frac{1}{16}$ " en moins à pleine longueur.
- Fente - 1/6 de la longueur.
- Coloration - moyenne à prononcée sur la face entière.
- Gauchissement - 7/4 et moins, léger. 8/4 et plus, 1/2 de léger.
Voir Table 810d.
- Grain arraché - moyen.
- Bois altéré - semblable au piqué blanc ferme, limité à 1/8 de
la surface.
- Flache - sur le revers, 2/3 de l'épaisseur, 1/4 de la
largeur, 1/2 de la longueur ou l'équivalent
dans une pièce occasionnelle.

Les dimensions de nœuds énumérées ci-haut sont généralement la dimension maximale trouvée dans cette qualité. Toutefois, il pourra y avoir des pièces de qualité supérieure, lesquelles pourront contenir des nœuds légèrement plus gros que ceux montrés.

TOUTES LES ESSENCES

Les nœuds sont limités comme suit:

Largeur de la face	Nœuds rouges sains et solides	Nœuds vicieux nœuds lâches trous de nœud
2"	$1\frac{3}{16}"$	$\frac{3}{8}"$
3"	$1\frac{1}{2}"$	$\frac{5}{8}"$
4"	$2\frac{1}{2}"$	$\frac{3}{4}"$
6"	3"	$1\frac{1}{4}"$
8"	$3\frac{1}{2}"$	$1\frac{1}{2}"$
10"	4"	$1\frac{3}{4}"$
12"	$4\frac{1}{2}"$	$2\frac{1}{4}"$
14" et plus large	5"	$2\frac{1}{2}"$

Les nœuds noirs peuvent être les 2/3 de la dimension des nœuds rouges tolérés; 2 nœuds noirs solides maximum dans chaque 12' de longueur ou l'équivalent plus petit.

Les nœuds fixes peuvent être égaux en dimension au trou de nœud et sont limités à 2 par 12' de longueur lorsqu'ils ne sont pas en sérieuse combinaison avec d'autres caractéristiques.

Un seul trou de nœud de dimension maximale est permis par pièce. Mais l'on peut autoriser deux trous de nœuds plus petits et équivalents s'ils sont bien espacés dans une pièce de qualité supérieure.

113d. 4 COMMUN (UTILITY - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité est plus employé que d'autres qualités pour la construction générale.

Cette qualité est utilisée pour des sous-planchers, le revêtement de toits et de murs, les formes à ciment, les clôtures à bas prix, l'emballage et des types identiques de construction. C'est une qualité populaire en construction générale et emploi industriel.

Bien que l'apparence compte, certaines pièces sont classées principalement pour leur utilité, vu qu'elles sont rarement visibles dans les constructions.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - deséchage - grandes. De laminoir, moyennes à grandes, pleine longueur sur le revers; légères à moyennes 2/3 de la longueur de la face.
- Arqué - tel que montré à la Table 810b.
- Tirant à cœur - fort.

TOUTES LES ESSENCES

- Trous minuscules ou petits - non limités.
- Résine - grandes stries et taches de résine massives sur plus de 1/2 de la face dans une pièce autrement de qualité supérieure.
- Poches - grandes.
- Roulures - moyenne à grande, pleine longueur.
- Omissions - touche et manque sur la face, $\frac{1}{16}$ " en moins pleine longueur si rabotée un côté. Une rive peut être $\frac{1}{4}$ " en moins pour 1/2 de la longueur ou $\frac{1}{8}$ " en moins pleine longueur.

3

Les nœuds sont limités comme suit:

Largeur de la face	Fermes et nœuds solides	Nœuds lâches trous de nœud
2"	$1\frac{5}{16}$ "	$\frac{3}{4}$ "
3"	$1\frac{3}{4}$ "	1"
4"	3"	$1\frac{1}{2}$ "
6"	$3\frac{1}{2}$ "	2"
8"	2/3 largeur	$2\frac{1}{2}$ "
10"	2/3 largeur	3"
12"	2/3 largeur	$3\frac{1}{2}$ "
14" et plus large	2/3 largeur	4"

Les trous de nœud et les nœuds lâches de dimension maximum sont limités à 3 par chaque 12' de longueur.

- Fente - 1/3 de la longueur.
- Coloration - prononcée.
- Gauchissement - 7/4 et moins, moyen. 8/4 et plus, 1/2 de moyen. Voir Table 810d.
- Grain arraché - prononcé.
- Bois altéré ou carie alvéolaire - taches éparpillées, de ferme à mou, sur le 1/4 de la face.
- Piqué blanc et carie alvéolaire - ferme.
- Flache - 1/2 de l'épaisseur, 1/8 de la largeur, 1/6 de la longueur sur la face; forte sur le revers, mais équivalente à des trous de nœud si elle est à pleine épaisseur.

TOUTES LES ESSENCES

113e. 5 COMMUN (INDUSTRIEL - WWPINE)

Le bois d'œuvre de cette qualité est destiné à l'usage en construction où un bois de plus haute qualité n'est pas nécessaire. Cette qualité permet des caractéristiques, telles que: coloration, gros nœuds, trous très gros, bois altéré, résine massive, grande roulure, fentes et flache à des intensités variables de simples à groupées. Plusieurs pièces dans cette qualité sont légèrement inférieures à la qualité 4 COMMUN, (UTILITY - WWPINE) tandis que d'autres seront à la limite opposée de la qualité. Toutefois, 5 COMMUN est la plus basse qualité des "COMMUNS." Cette qualité convient pour des usages en construction peu dispendieuse ou l'apparence et la solidité ne sont pas des exigences de base.

TOUTES LES ESSENCES

PLANCHES, REVÊTEMENT et BOIS DE FORME Brut ou Raboté

Bois à Déclin ou avec Languette et Rainure

Épaisseur: Moins de 2"

Largeur: 2" et plus

114. Les planches sont classées sur la meilleure face ou le meilleur côté. Le revers peut avoir des caractéristiques approximativement d'une qualité inférieure à celle de la face. Il y a 5 qualités de planches: "**MARCHANDE CHOISIE**," "**CONSTRUCTION**," "**STANDARD**," "**UTILITÉ**" et "**ÉCONOMIE**."

3

114a. PLANCHES "MARCHANDE CHOISIE"

Les pièces sont classifiées premièrement pour leur utilisation pratique, mais ont habituellement une belle apparence.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - moyennes.
Nœuds - sains, solides et bien éparpillés,
approximativement:

Largeur de la face	Dimension du nœud
2"	1"
3"	1 ¹ / ₄ "
4"	1 ¹ / ₂ "
6"	2"
8"	2 ¹ / ₂ "
10"	3"
12" et plus large	3 ¹ / ₂ "

- Nœuds
baïonnettes - permis, si jugé comme étant équivalent en effet aux autres nœuds.

Nœud de coin - un de 1", non à travers, par 12' de longueur.

Coloration de cœur - ferme.

Trous minuscules - limités.

Stries de résine - petites.

Poches - moyennes, éparpillées.

Coloration d'aubier - moyenne.

TOUTES LES ESSENCES

- Omissions - très légères sur la face; occasionnelles, légères sur les rives et le revers.
- Fentes - courtes.
- Languette ou recouvrement - $\frac{1}{16}$ " en moins.
- Grain arraché ou soulevé - moyen.
- Courbure - légère.
- Planches R1C - peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{32}$ " au-dessus ou au-dessous.
- Gerces de laminoir - totalisant $\frac{1}{2}$ de la longueur sur le revers, permises si fermées, aucune à travers.

114b. PLANCHES "CONSTRUCTION"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Nœuds - approximativement:

Largeur de la face	Fermes et solides	Nœuds vicieux ou non fixes	Trous*
2"	1"	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{1}{2}$ "
3"	$1\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "
4"	$1\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{8}$ "	$\frac{7}{8}$ "
6"	2"	1"	1"
8"	$2\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{4}$ "
10"	3"	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{4}$ "
12"	$3\frac{1}{2}$ "	$1\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{4}$ "
en plus 12"	4"	2"	$1\frac{1}{4}$ "

* Deux trous de dimension maximum ou l'équivalent plus petit, sont permis par 12 pi. lin.

- Nœuds
 - baïonnettes - permis, si jugé comme étant équivalent en effet aux autres nœuds.
- Trous minuscules - aucune restriction.
- Stries de résine - aucune restriction.
- Poches - moyennes.
- Omissions - légères sur la face; moyennes sur les rives et le revers.
- Fentes - courtes.

TOUTES LES ESSENCES

- Coloration - aucune restriction.
- Languette ou recouvrement - $\frac{1}{16}$ " en moins.
- Grain arraché ou soulevé - moyen.
- Flache - $\frac{1}{2}$ de l'épaisseur, $\frac{1}{8}$ de la largeur ou l'équivalent.
- Courbure - légère.
- Planches R1C - peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{32}$ " en plus ou en moins.

3

114c. PLANCHES "STANDARD"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Gerces - aucune restriction.
- Nœuds - approximativement:

Largeur de la face	Fermes et solides	Nœuds lâches vieux ou trous	
2"	$1\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "	}
3"	$1\frac{1}{2}$ "	1"	
4"	$2\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	
6"	3"	$1\frac{1}{2}$ "	
8"	$3\frac{1}{2}$ "	$1\frac{3}{4}$ "	
10"	4"	2"	
12"	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{4}$ "	
Plus de 12"	5"	$2\frac{1}{2}$ "	

2 trous ou leurs équivalents en plus petits, permis pour chaque 12' de longueur.

- Nœuds
 - baïonnettes - permis si jugé comme étant équivalent en effet aux autres nœuds.
- Trous minuscules - aucune restriction.
- Stries de résine - aucune restriction.
- Poches - aucune restriction.
- Roulures - fermée à travers, courte et séparée, permise pleine longueur ou l'équivalent en gerces de rouleau.
- Omissions - moyenne sur le face, touche et manque sur les rives et le revers.
- Fentes - $\frac{1}{6}$ de la longueur.

TOUTES LES ESSENCES

Coloration	- aucune restriction.
Languette ou recouvrement	- $\frac{1}{8}$ " en moins.
Grain arraché ou soulevé	- prononcé.
Flache	- $\frac{1}{2}$ de l'épaisseur, $\frac{1}{6}$ de la largeur ou l'équivalent.
Courbure	- moyenne.
Piqué blanc	- $\frac{1}{3}$ de la surface.
Planches R1C	- peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{32}$ " en plus ou en moins.

114d. PLANCHES "UTILITÉ"

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

Gerces	- aucune restriction.
Carie alvéolaire	- ferme.
Nœuds	- aucune restriction.

Largeur de la face	Fermes et solides	Nœuds lâches ou trous *
2"	$1\frac{1}{4}$ "	1"
3"	2"	$1\frac{1}{4}$ "
4"	3"	$1\frac{1}{2}$ "
6"	$3\frac{1}{2}$ "	2"
8"	$\frac{2}{3}$ largeur	$2\frac{1}{2}$ "
10"	$\frac{2}{3}$ largeur	3"
12"	$\frac{2}{3}$ largeur	$3\frac{1}{2}$ "
plus de 12"	$\frac{2}{3}$ largeur	4"

* Trous maximum limités à 1 par pi. linéaire ou l'équivalent plus petit.

Le grain brisé prononcé et les loupes ne sont pas admis.

Nœuds baïonnettes - équivalent en effet aux autres nœuds.

Trous minuscules - aucune restriction.

Stries de résine - aucune restriction.

Poches - aucune restriction.

Roulures - pas dommageable sévèrement.

Omissions - touche et manque, ou $\frac{1}{16}$ " en moins si un coté est raboté; $\frac{1}{8}$ " en moins sur une rive, si l'autre rive est rabotée.

Fentes - approximativement $\frac{1}{4}$ de la longueur.

TOUTES LES ESSENCES

Coloration	- aucune restriction.
Languette	- au moins $\frac{1}{8}$ " de largeur.
Recouvrement ou rainure	- au moins $\frac{3}{16}$ " de largeur.
Tolérance au sciage pour des pièces brutes	- approximativement $\frac{1}{8}$ " en plus de l'épaisseur ou de la largeur de la dimension rabotée normale.
Grain arraché ou soulevé	- aucune restriction.
Bois altéré	- taches ou stries bien éparpillées.
Flache	- $\frac{1}{4}$ de la largeur si elle ne s'étend pas sur la face de revers, à moins qu'elle ne soit équivalente aux trous permis.
Courbure	- prononcée.
Piqué blanc	- aucune restriction.
Planches R1C peuvent avoir une tolérance de $\frac{1}{16}$ " en moins ou $\frac{1}{32}$ " en plus.	

3

114e. PLANCHES "ÉCONOMIE"

Les caractéristiques admises et les restrictions seront:

Trous	- 75% de la section transversale
Piqué blanc et Carie alvéolaire	- aucune restriction
Nœuds	- 75% de la section transversale
Roulures	- aucune restriction
Fentes	- $\frac{1}{3}$ de la longueur
Bois altéré	- 75% de la section transversale
Flache	- $\frac{1}{2}$ de la largeur pleine longueur de la pièce. Si la flache traverse la rive, équivalent à la superficie des trous permis. La partie à travers ne doit pas excéder 2' en longueur. Si la flache traverse la face, $\frac{1}{2}$ de la largeur de cette face peut avoir jusqu'à $\frac{1}{8}$ " en moins en épaisseur pour $\frac{1}{3}$ de la longueur ou l'équivalent.

TOUTES LES ESSENCES

Perte - les pièces de plus de 6' en longueur peuvent contenir des pertes (superficies où les caractéristiques excèdent celles permises dans la qualité) qui nécessitent d'être enlevées par des coupes transversales. Les portions de perte ne doivent pas être situées à moins de 2' de chacun des bouts et ne doivent pas excéder 25% de la longueur de la pièce.

Les pièces ne peuvent avoir plus de $\frac{1}{4}$ " en moins en largeur ou $\frac{1}{8}$ " en moins en épaisseur basée sur la dimension R4F.

TOUTES LES ESSENCES

**PLANCHES CLASSIFIÉES
POUR LA RÉSISTANCE
1¹/₂" ou moins d'épaisseur
2" et plus en largeur
Toutes les essences**

115. Lorsque des planches classées pour la résistance sont exigées, elles peuvent être classées en employant les mêmes paragraphes que le bois de dimension, (CHARPENTE CLAIRE, CHARPENTE CLAIRE DE STRUCTURE, SOLIVES, MADRIERS DE STRUCTURE ou COLOMBAGE) et les mêmes valeurs de résistance peuvent leur être attribuées.

Lorsque ces planches seront estampillées, les estampilles devront indiquer le nom de la qualité du bois de dimension, le numéro du paragraphe de la qualité employée, ainsi que l'abréviation "**SRB**" pour indiquer qu'elles ont été classées pour la résistance, en plus des exigences habituelles.

3

TOUTES LES ESSENCES

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

PLANCHES PIN BLANC et ROUGE DE L'EST

**Toutes Largeurs, Toutes Épaisseurs,
Brut ou Raboté**

QUALITÉS DE CLAIRS, CHOIX ET COMMUNS

La description des qualités est basée sur une pièce de 1" x 8" x 12' R4F. Le nombre et l'étendue des caractéristiques et des défauts, pour les pièces plus larges ou plus étroites peuvent varier proportionnellement avec les dimensions de la pièce. Les caractéristiques apparaissant sur les rives d'une pièce R2F ou sur les faces large du bois brut, lesquelles disparaîtront au rabotage, ne seront pas considérées comme celles d'une pièce rabotée sur les 4 faces. Pour les expéditions en largeurs assorties vendues et mesurées à la règle, la qualité sera déterminée selon la pleine largeur et épaisseur de la pièce. Toutes les pièces présentant une sérieuse combinaison des caractéristiques et défauts énumérés, lesquels pourraient diminuer son utilisation pratique, seront exclues de la qualité sous considération. Toutes les pièces sont classifiées sur la meilleure face ou côté. La face de revers peut être d'une qualité inférieure avec une sévérité plus grande sur les revers des qualités supérieures. Le bois de compression jugé dommageable par une inspection visuelle (c'est-à-dire, cassure de compression, torsion ou autre altération identique) est exclus du B et MEILLEUR, C CHOISI, D CHOISI, 1 COMMUN, 2 COMMUN et 3 COMMUN.

À cause de la particularité inhérente à cette espèce, la quantité de résine permise dans le pin rouge est beaucoup plus grande.

Certaines caractéristiques trouvées dans les planches sont difficiles à évaluer avec un degré d'exactitude vu la nature de la partie de la bille dont elles proviennent. Il faut faire preuve de bon jugement pour l'évaluation de certaines caractéristiques limitatives et il faut tenir compte de l'ensemble de caractéristiques pour déterminer la catégorie. Même si certaines caractéristiques ne sont pas limitatives comme telles, toute pièce que l'on juge contenir une combinaison élevée des caractéristiques énumérées, sera exclue de la catégorie. Cependant, une pièce autrement de haute qualité peut se retrouver dans une certaine catégorie même si une ou deux de ces caractéristiques excèdent quelque peu les limites décrites dans les règles. Ces pièces devront être de qualité exceptionnelle et même supérieure n'eut été de la présence de ces caractéristiques. Alors pour déterminer la catégorie, chaque pièce doit être jugée dans son ensemble.

Pour les dimensions normales, voir Para. 820b.

3

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

CLAIRS Brut ou Raboté

116. Il y a seulement une qualité de "Clairs" pour le pin blanc et le pin rouge de l'est: "**B et MEILLEUR.**"

116a. B et MEILLEUR

Quelques pièces peuvent avoir des imperfections mineures lesquelles ne diminueront pas leur apparence ou leur haute qualité.

Les caractéristiques admises et leur restrictions sont:

- | | |
|---------------|---|
| Fabrication | - Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle. |
| Longueur | - 8' et plus |
| Gerces | - de séchage, 1 à chaque bout ou 3 à 4 si elles sont ailleurs que dans les bouts. |
| Courbure | - très légère (Para. 752) pièce occasionnelle. |
| Omissions | - très légère sur une rive, légère sur le revers. |
| Coloration | - légère sur pièce occasionnelle, n'excédant pas 10% de la surface. |
| Grain arraché | - très léger, n'excédant pas 3" de longueur. |
| Flache | - sur le revers d'une pièce occasionnelle seulement: 1/4 de l'épaisseur, 1/16 de la largeur, 1/6 de la longueur. |
| Nœuds | - 2 minuscules, solides et sains; ou de légères traces de résine; ou une très petite poche ou l'équivalent. |

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

QUALITÉS DE CHOIX Brut ou Raboté

117. Il y a deux qualités de choix: "**C CHOISI**" et "**D CHOISI**."

117a. C CHOISI

À cause de leur apparence et de leur utilité elles se situent juste un peu plus bas que celles de la qualité B et MEILLEUR. C'est une des meilleures qualités provenant de la partie claire de la bille. Cette qualité est très utilisée pour les moulures intérieures de haute qualité et les cabinets finis naturels, teints ou émaillés.

3

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Fabrication - Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
- Longueur - 6' et plus (maximum 5% en PMP de 6' de longueur permis dans chaque largeur).
- Gerces - de séchage, petites, bien distribuées sur la face, 6 dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
- Omissions - légère sur une rive, 1 moyenne ou deux légères sur la face de revers.
- Coloration - légère, sur pièce occasionnelle.
- Flache - sur la face de revers, 1/2 de l'épaisseur, 1/8 de la largeur, 1/4 de la longueur d'une pièce occasionnelle.
- Courbure - légère sur pièce occasionnelle (Para. 752).

En plus de ce qui précède, on pourra accepter l'une des caractéristiques suivantes:

- Résine - légère, pas plus de la 1/2 de la face.
- Strie de résine - 1 petite.
- Poche - 2 très petites ou l'équivalent.
- Nœuds - 2 petits, sains et solides ou l'équivalent en plus petit.

D'autres caractéristiques pas plus dommageables que celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme équivalence.

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

117b. D CHOISI

Cette qualité a plusieurs caractéristiques de belle apparence du C CHOISI mais à un degré moins restreint. D CHOISI convient pour un fini moins exigeant que le C CHOISI. C'est la qualité entre les plus beaux finis et celles des communs. Comme plusieurs pièces peuvent avoir une belle apparence sur une face, le revers peut avoir des caractéristiques et des défauts plus gros et plus nombreux.

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Fabrication - Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
 - Longueur - 6' et plus (maximum 5% en PMP de 6' de longueur permis dans chaque largeur).
 - Gerces - de séchage, petites, bien distribuées, moyennes sur le revers
 - Fente - 1/16 de la longueur à un bout ou l'équivalent à chaque bout.
 - Omissions - 1 très légère sur la face, touche et manque sur le revers, 1 rive peut être 1/16" en moins pour 1/2 de la longueur sur une pièce occasionnelle.
 - Coloration - moyenne, sur pièce occasionnelle.
 - Flache - sur la face de revers, 3/4 de l'épaisseur, 1/4 de la largeur, 1/4 de la longueur d'une pièce occasionnelle.
 - Courbure - moyenne (Para. 752) sur pièce occasionnelle.
- En plus de ce qui précède, on pourra accepter l'une des caractéristiques suivantes:
- Résine - moyenne, n'excédant pas 2/3 de la face; moins, si elle est forte.
 - Strie de résine - 1 moyenne.
 - Poche - 4 petites ou l'équivalent en plus petit.
 - Roulures - légère sur le revers, bien distribuée.
 - Nœuds - 4 petits, fixes, ou l'équivalent en plus petit.

D'autres caractéristiques pas plus dommageables que celles énumérées ci-haut pourront être acceptées comme équivalence.

117c. CHOISI COLORÉ

Les CHOISIS COLORÉS sont classifiés D CHOISI ou MEILLEUR pour toutes les caractéristiques à l'exception de la coloration qui est admise à tous les degrés d'intensité.

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

COMMUNS Brut ou Raboté

Il y a cinq qualités de communs et une qualité de charpente:
"1 COMMUN," "2 COMMUN," "3 COMMUN," "4 COMMUN,"
"MADRIER MURALE," et "5 COMMUN."

118a. 1 COMMUN

Cette qualité admet des nœuds sains et solides dont la grosseur et la nature sont les facteurs dominants de la qualité.

3

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Fabrication - Norme "C" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur - 6' et plus (maximum 8% en pmp de 6' longueur permis dans chaque largeur).
Gerces - de séchage, 4 petites dans une pièce 1" x 8" x 12'.
Centre de cœur - ferme, n'excédant pas $\frac{1}{4}$ " de largeur et $\frac{1}{6}$ de la longueur.
Résine - légère, n'excédant pas $\frac{1}{8}$ de la surface.
Strie de résine - 2 très petites stries de résine moyenne dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Poches - très petites, 4 dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Roulures - légère de surface, n'excédant pas $\frac{1}{8}$ de la longueur.
Omissions - 3 très légères sur une rive, ou 2 légères sur le revers d'une pièce de 1" x 8" x 12'.
Fente - très courte, limitée à une à chaque bout.
Coloration - légère n'excédant pas le $\frac{1}{3}$ de la face.
Flache - sur la face de revers, $\frac{1}{2}$ de l'épaisseur, $\frac{1}{8}$ de la largeur, $\frac{1}{4}$ de la longueur d'une pièce occasionnelle.
Courbure - moyenne (Para. 752) pièce occasionnelle.
Nœuds - sains et solides, rouges et noirs, exempts d'écorce et de résine foncée, limités à:

Largeur de la pièce	Nœuds	
	Rouges	Noirs
4"	1"	$\frac{3}{4}$ "
6"	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{4}$ "
8"	2"	$1\frac{1}{2}$ "
10"	$2\frac{1}{2}$ "	2"
12"	3"	$2\frac{1}{2}$ "

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

Les nœuds noirs sont limités à 3 de grosseur maximum ou équivalents si plus petits pour chaque 12' de longueur.

Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent en effet aux autres nœuds. Dans le bois de 6/4 et plus en épaisseur, ils sont limités à deux de grosseur maximum permise, 1/3 de la largeur et jusqu'à 1/2 de l'épaisseur.

La dimension des nœuds énumérés ci-haut sera généralement la grosseur maximum permise. Cependant, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle qui auront des nœuds légèrement plus gros que ceux mentionnés.

Une pièce occasionnelle peut avoir un trou de nœud de coin de $\frac{1}{2}$ " sur la face et n'excédant pas la 1/2 de l'épaisseur.

118b. 2 COMMUN

Les caractéristiques permises et les restrictions sont:

Fabrication	- Norme "D" (Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur	- 6' et plus (maximum 10% en PMP de 6' de longueur permis dans chaque largeur).
Gerces	- de séchage, 2 moyennes ou l'équivalent en plus petit dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Gerces	- de laminoir, petite, sur le revers, n'excédant pas le 1/4 de la longueur.
Centre de cœur	- ferme, n'excédant pas $\frac{1}{2}$ " de largeur et 1/2 de la longueur.
Trous	- 1 moyen seulement ou une cavité de surface ou 12 trous minuscules bien distribués dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Résine	- stries ou taches légères à moyennes couvrant la 1/2 de la face ou 2 très petites stries de résine foncée.
Poches	- 3 petites, bien distribuées ou l'équivalent en plus petit dans une pièce de 1" x 8" X 12'.
Roulures	- légère, pas plus que le 1/6 de la longueur.
Omissions	- moyenne sur le revers, limitée au 1/4 de la longueur, moyenne sur la rive limitée au 1/3 de la longueur.
Fente	- courte, limitée à une à chaque bout.
Coloration	- légère à moyenne sur la face entière d'une pièce autrement de haute qualité.
Flache	- sur la face de revers, 1/2 de l'épaisseur, 1/6 de la largeur, 1/3 de la longueur ou l'équivalent d'une pièce occasionnelle.

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

Courbure - moyenne (Para. 752) pièce occasionnelle.
Nœuds - limités comme suit:

Largeur de la pièce	Nœuds rouges sains et solides	Nœuds noirs sains et solides
4"	1 ¹ / ₄ "	1"
6"	1 ³ / ₄ "	1 ¹ / ₂ "
8"	2 ¹ / ₂ "	1 ³ / ₄ "
10"	3"	2 ¹ / ₄ "
12"	3 ¹ / ₂ "	2 ³ / ₄ "

Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent en effet aux autres nœuds. Dans le bois de 6/4 et plus en épaisseur, ils sont limités à trois de grosseur maximum permis, 1/2 de la largeur et jusqu'à 3/4 de l'épaisseur.

Les diamètres des nœuds énumérés ci-haut seront généralement les grosseurs maximales permises. Cependant, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle qui auront des nœuds légèrement plus gros que ceux mentionnés.

Une pièce occasionnelle peut avoir 2 petits nœuds fixes ou un trou de nœud de coin de 3/4" s'étendant à 1" sur la face et n'excédant pas le 2/3 de l'épaisseur de la pièce. Les pièces contenant plusieurs petits nœuds noirs répondant aux exigences de cette classe pourront être acceptées.

3

118c. 3 COMMUN

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

Fabrication - Norme "D" (Voir Para. 722) pièce occasionnelle.
Longueur - 6' et plus (maximum 12% en PMP de 6' de longueur permis dans chaque largeur).
Gerces - de séchage, 1 de 2' de longueur sur la face, 1/3 de la longueur sur le revers. De laminoir, 1 de 2' de longueur sur la face, 1/3 de la longueur sur le revers.
Trous - minuscules, 15 dans chaque pied carré ou 4 trous moyens dans une pièce de 1" x 8" x 12'.
Résine - forte sur la 1/2 de la surface ou 2 petites stries de résine foncée.
Poches - moyennes, bien distribuées.
Rouleurs - toute la longueur, légère à moyenne et bien espacées. À travers, n'excédant pas 2' de longueur.

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

- Omissions - moyenne sur la face, touche et manque sur le revers. Une rive peut être étroite de $\frac{1}{8}$ " pour la $\frac{1}{2}$ de la longueur ou $\frac{1}{16}$ " sur toute la longueur.
- Fente - 10% de la longueur.
- Coloration - moyenne à forte couvrant la face entière, maximum $\frac{1}{3}$ du chargement.
- Piqué blanc - ferme limité à $\frac{1}{8}$ du revers, très petite strie sur la meilleure face.
- Flache - sur la face de revers, $\frac{2}{3}$ de l'épaisseur, $\frac{1}{4}$ de largeur, $\frac{1}{2}$ de la longueur ou son équivalent d'une pièce occasionnelle .
- Courbure - forte (Para. 752) pièce occasionnelle.
- Nœuds - limités comme suit:

Largeur de la face	Nœuds rouges sains et solides	Nœuds noirs sains et solides ou fixe
4"	2"	$1\frac{1}{3}$ "
6"	3"	2"
8"	4"	$2\frac{3}{4}$ "
10"	5"	$3\frac{1}{3}$ "
12"	6"	4"

Les nœuds baïonnettes sont permis si jugés être équivalent en effet aux autres nœuds. Dans le bois de $\frac{6}{4}$ et plus en épaisseur, ils sont limités à quatre de grosseur maximum permise, $\frac{2}{3}$ de la largeur jusqu'à la pleine épaisseur de la pièce.

Les diamètres des nœuds énumérés ci-haut seront généralement les grosseurs maximales permises.

Cependant, il peut y avoir des pièces de qualité exceptionnelle qui auront des nœuds légèrement plus gros que ceux mentionnés.

Une pièce occasionnelle peut avoir 1 ou 2 trous de nœud de coin n'excédant pas sur la face le $\frac{1}{3}$ de la largeur ni le $\frac{3}{4}$ de l'épaisseur ou l'équivalent en plus petit; ou encore, un nœud vicieux de diamètre égale à celui du trou permis.

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

118d. 4 COMMUN

Les caractéristiques admises et les restrictions sont:

- Longueur - 6' et plus long (maximum de 15% du volume de PMP 6'et longueur permis dans chaque larguer)
- Gerces - de séchage, grandes toute la longueur sur la face de revers. De roulure, moyenne toute la longueur sur la face de revers.
- Trous - minuscules, non limités, autres trous, équivalents au trou maximum permis.
- Résine - très grande tache de résine foncée, couvrant 1/2 de la surface, si la pièce est autrement de bonne qualité.
- Poches - grandes.
- Roulures - à travers, bien distribuée sur la pleine longueur.
- Omissions - touche et manque sur la face $\frac{1}{16}$ " plus mince, toute la longueur si elle est rabotée sur 1 côté. Une rive peut avoir une omission de $\frac{1}{4}$ " pour la 1/2 de la longueur et $\frac{1}{8}$ " toute la longueur.
- Fente - 15% de la longueur.
- Coloration - forte.
- Piqué blanc - 60% d'une face ou l'équivalent sur les deux faces.
- Carie alvéolaire ou Bois altéré - 20% sur une face ou l'équivalent sur les deux faces. Ne doit pas détruire les rives
- Flache - 2/3 de l'épaisseur, 1/6 de la largeur, 1/2 de la longueur.
- Courbure - forte (Para. 752) pièce occasionnelle.
- Nœuds - limités comme suit:

Largeur de la face	Nœuds sains solides ou fixes	Nœuds lâches, vieux et trous
4"	3"	1/6 de la largeur
6"	3 $\frac{1}{2}$ "	1/6 de la largeur
8", 10", 12"	2/3 de la largeur	1/6 de la largeur

Nœuds lâches, vieux et trous de nœuds limités à 3 de diamètre maximum ou l'équivalent pour chaque 12' de longueur.

3

PIN BLANC ET ROUGE DE L'EST

118e. MADRIER MURAL

Elle permet des caractéristiques et des défauts tels que: coloration, gros nœuds, gros trous, bois altéré, résine foncée, grandes roulures, fentes et flaches à différents degrés, simples ou en combinaison avec d'autres caractéristiques ou défauts, mais doit avoir les rives et les bouts raisonnablement sains pour permettre un bon clouage.

118f. 5 COMMUN

Cette qualité admet des caractéristiques et des défauts tels que: coloration, gros nœuds, très gros trous, caries, accumulation de la résine, grandes roulures, fentes, et flache à différentes degrés, simples ou en combinaison avec d'autres caractéristiques ou défauts. Plusieurs pièces de cette qualité seront un peu inférieures au No. 4 commun tandis que d'autres seront au niveau opposé.